




塗佈方式

COATING TYPE




Comma Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	150
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	15-500
黏度 Viscosity(cps)	300-20,000




Comma Reverse Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	100
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	15-500
黏度 Viscosity(cps)	300-20,000




Reverse Gravure Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	250
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	1-10
黏度 Viscosity(cps)	10-500




Direct Gravure Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	250
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	1-10
黏度 Viscosity(cps)	10-500




Die Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	100
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	10-300
黏度 Viscosity(cps)	200-30,000




Dip Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	依客戶需求
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	依客戶需求
黏度 Viscosity(cps)	1-5,000



3 Roll Reverse Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	300
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	10-50
黏度 Viscosity(cps)	100-3,000




5 Roll Offset Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	500
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	0.5-2
黏度 Viscosity(cps)	10-500






塗佈方式 COATING TYPE




Mayer Bar Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	200
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	20-100
黏度 Viscosity(cps)	10-500




Kiss Die Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	30
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	5-30
黏度 Viscosity(cps)	50-2,000




3 Roll Offset Gravure Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	250
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	1-5
黏度 Viscosity(cps)	10-500




Die Feed 2 Roll Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	30
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	10-200
黏度 Viscosity(cps)	50-5,000




Dual Side Gravure Coater (EDB)

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	250
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	1-5
黏度 Viscosity(cps)	10-300



Kiss Gravure Coater (EDB)

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	300
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	1-12
黏度 Viscosity(cps)	10-100



Kiss Gravure Coater

最高機速 Max. Mechanical Speed(M/Min)	30
塗佈量(濕) Coating Weight(Wet)(g/sq.M)	0.5-15
黏度 Viscosity(cps)	1-100

